



Pavimento vinílico homogéneo conductor **ELECTRA**, de Acosflor Flooring Selection, con diseño no direccional. La capa de uso está dotada de un tratamiento de poliuretano PUR que facilita el mantenimiento. En rollos de 2 m. de ancho x 23 m. de largo y con un espesor de 2 mm. Con un peso de 2.800 gr/m<sup>2</sup>. Clasificación al uso 34 (comercial muy intenso) - 43 (industrial intenso) según norma ISO 10874. Reacción al fuego y comportamiento al humo Bfl-s1 según norma EN 13501-1. Resistencia al deslizamiento Clase DS según norma EN 13893, R9 según norma DIN 51130 y Clase 2 según norma EN 16165. Resistencia eléctrica  $R1 \ 5 \times 10^4 \leq R \leq 10^6 \text{ Ohms}$  /  $R2 \ 5 \times 10^4 \leq R \leq 10^6 \text{ Ohms}$  según norma EN 1081. Antiestático  $\leq 2 \text{ kV}$  según norma EN 1815. Resistencia al punzonamiento max 0,1 mm según norma ISO 24343-1. Resistencia a microorganismos según norma EN ISO 846 Part C. Resistencia química buena según norma ISO 26987. Emisiones VOC  $\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$  (tras 28 días) según norma EN 16516. Sistema de producción libre de ftalatos.

Se instalará sobre una solera firme, plana y seca con adhesivo conductivo, 250-300 gr/m<sup>2</sup> (comprobar fabricante de adhesivo). Previamente se habrá aplicado una imprimación saturadora de estireno acrílico, con derivación a tierra mediante cinta de cobre. Permite soldadura de las juntas por termofusión.

